

PLASTISOL CRISTAL 01 / 02

Es una fórmula balanceada de un plastisol transparente para la impresión de diseños en alta densidad, con efecto de relieve y bordes cuadrados.

Los bastidores deben ser copiados con emulsiones 3D o film capilares, dejando la capa de emulsión de acuerdo al espesor de tinta deseado.

La tinta durante el curado mantiene el espesor de la impresión, logrando excelente definición, buena transparencia y nivelación.

Por su buena transparencia puede agregarse: glitter, shimmer, polvos metálicos, perlados y pigmentos concentrados PC para plastisol o plastisol color (5% máximo PC, 10% máximo plastisol color)

Limpiar los bastidores y demás elementos de trabajo con Desengrasante y Removedor de Tintas G&B y agua fría.

La diferencia principal entre el Cristal 01 y el Cristal 02 se ve en el curado y en el efecto del estampado final.

Cristal 01: óptimo recorte de bordes cuadrados, película final de alto brillo. Curar en 2 ½ min. a 140° C.

Cristal 02: película final de brillo medio. Curar en 3 min. a 150° C

El tiempo de curado depende del tipo de horno y del espesor de la tinta impresa.

Se recomienda efectuar ensayos previos a la producción para ajustar la temperatura y los tiempos.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.