

GLIPLAST SILVER/GOLD/COBRE

Es una base de plastisol con glitter incorporado listo para usar.
La misma tinta puede utilizarse con o sin altura.

Propiedades

Puede ser usado como transfer con papel siliconado.
Producto muy elástico.

Tejidos

Algodón o fibras sintéticas (esta tinta tiene propiedades similares a los plastisoles standard).

Curado

Si la impresión es plana cura en 3' a 150° C, si es con altura en 3' a 160 ° C.
El tiempo de curado depende del tipo de horno y del espesor de la tinta impresa. Se recomienda efectuar ensayos previos a la producción para ajustar la temperatura y los tiempos.

Recomendaciones para la impresión

Malla: de 21 a 47 hilos.

Aditivos: en caso de considerar que la viscosidad es muy baja, usar espesante 4100 del 1% al 3%, en caso contrario, aditivo DBF no mas del 10%.

Limpieza

Para la limpieza de espátulas, bastidores, etc utilizar Desengrasante y Removedor de tintas G&B.

Para la limpieza de prendas utilizar Desmanchador CM.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.